

SEAJET LW FAIRING FILLER

SEAJET LW FAIRING FILLER peut être utilisé pour profiler, niveler et lisser les imperfections de surface des composites, métaux ou bois. Les utilisateurs familiers avec ce type de produit constateront que SEAJET LW FAIRING FILLER est facile à poncer, se mélange bien et a peu d'odeur. SEAJET LW FAIRING FILLER est légèrement plus "coulant" que d'autres produits similaires, ce qui lui procure de bonnes caractéristiques de mélange et d'étalement. Ceci ne compromet pourtant pas sa résistance à l'écoulement - SEAJET LW FAIRING FILLER est tout aussi résistant à l'écoulement que les autres mastics courants. Ses avantages sont: - Facilité d'utilisation avec un taux de mélange 1:1, - Les composants noir et blanc sont faciles à identifier pour vérifier l'homogénéité du mélange, garante de qualité, - Sa consistance facilite le versement, le mélange et l'application, - Sans solvant, - Excellentes propriétés pour le ponçage.

DONNEES TECHNIQUES

Type	Mastic époxyde bicomposant sans solvant pour les œuvres vives et les œuvres mortes.
Destination	En tant que mastic, pour lisser la surface avant l'application des couches de finition.

Preparation de surface	<p>S'assurer que la surface est propre, sèche et dépoluée, sans traces d'huile ou de graisse.</p> <p>Acier: les surfaces devront être sablées au SA2.5 et recouvertes d'un primaire approprié.</p> <p>Le mastic peut être appliqué jusqu'à une épaisseur de 35 mm. Comme il est facilement ponçable, SEAJET LW FAIRING FILLER n'a pas besoin d'être lissé parfaitement lors de l'application.</p> <p>La température ambiante idéale pour l'application se situe entre 15 et 25°C.</p> <p>La résistance à l'écoulement et le délai d'application diminuent lorsque la température augmente.</p> <p>La température maximum de la surface est de 45°C.</p> <p>La température minimum de la surface dépend aussi de l'humidité relative; il ne faut pas appliquer le produit si la température est inférieure ou proche du point de rosée.</p> <p>Le système peut être poncé et recouvert 16 heures après l'application.</p>
-------------------------------	--

Données physiques (Mix)	Couleur:	Gris (mélange) - (Base blanche et durcisseur noir)
	Point éclair:	Not Applicable
	Extraits secs %:	100

Application	Ratio de Mélange:	Base: 50	Durcisseur: 50	(En Volume)
	Diluant:	Ne pas diluer.		
	Application:	Truelle, couteau à mastic ou tout autre outil approprié.		
	Respecter les ratios de mélange, bien homogénéiser avant utilisation.			
	Temperature Min.:	15-25 °C		
Hygrométrie maxi.:	85% R.H.(Dew point + minimum 3°C)			

Application au pistolet	N° de buse:	-
	Pression peinture:	-
	Viscosité:	> 200 sec.(Ford Cup No.4)
	Dilution:	Ne pas diluer. Utiliser SEAJET THINNER E pour nettoyer les équipements.

Epaisseur Film et pouvoir couvrant:	Min.		
	Epaisseur Film, hum.:	3500	µm
	Epaisseur Film, sec:	3500	µm
	Pouvoir couvrant:	0,3	m ² /l
	(Théorique)		

Sous-couche recommandée	Appliquer sur une couche de primaire époxyde SEAJET.
--------------------------------	--

Couche suivante recommandée	Tout primaire ou sous-couche SEAJET.
------------------------------------	--------------------------------------

Conditionnement	Produit bi-composant
------------------------	----------------------

Notes	<p>Les comp.doivent être mélangés de préférence par une temp.de 15à25°C, si la temp.est plus basse, le produit s'épaissit et il est plus difficile de le mélanger. Les composants doivent être bien mélangés jusqu'à obtenir une couleur grise uniforme en faisant tout particulièrement attention près des bords et au fond du conteneur. Prendre soin d'utiliser un mouvement de pliage lors du mélange pour minimiser toute absorption d'air et la formation de bulles.Utiliser le produit mélangé immédiatement et ne mélanger qu'une quantité suffisante de produit pour une application dans les 45 min. qui suivent.</p>
--------------	---

Données de recouvrement

Température	Temps de séchage (pour film sec 3500)	Intervalles entre les couches (pour film sec 3500 μ)	Vie en pot	Sec pour mise à l'eau	Remarques
-5 °C	-	-	-	-	-
0 °C	-	-	-	-	-
5 °C	-	-	-	-	-
10 °C	-	-	-	-	-
20 °C	-	Minimum: 16 hrs Max.sur elle-même: Néant	2-3 hrs	-	-
30 °C	-	-	-	-	-

Le système durcit par des températures pouvant descendre jusqu'à 5°C, mais des considérations pratiques comme la durée du ponçage et le temps de durcissement demandent une température de durcissement de 15°C minimum.

Le mastic peut être poncé 16 heures après application à 20°C. Le durcissement intégral peut être obtenu après un cycle de 5 à 7 jours pour une température ambiante normale (15 à 20°C).

Le procédé s'accélère si la température est plus élevée et vice versa.

Informations sécurité: Informations de sécurité : Si des informations sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement sont requises, une Fiche de Données Hygiène et Sécurité est disponible auprès de Chugoku Paints B.V., 4793 ZH Fijnaart, NL, Tel. + 31-167-526100.

Des informations supplémentaires et des conseils sur la Protection Personnelle sont fournis sur la Fiche de Données Hygiène et Sécurité disponible sur demande. Les précautions minimales requises lors de l'utilisation de cette peinture sont les suivantes:

- Respecter les notices de sécurité affichées sur le contenant.
- Prévoir une ventilation adéquate.
- Éviter tout contact avec la peau et l'inhalation des vapeurs.
- Si le produit entre en contact avec la peau, laver soigneusement à l'eau tiède avec du savon ou un autre produit nettoyant approprié. En cas de contamination des yeux, laver à grande eau et consulter un médecin immédiatement.
- Le produit contient des éléments inflammables. Ne pas l'approcher d'étincelles ou de flammes nues. Il doit être interdit de fumer à proximité.

Definitions:	Tolerances:	Les informations numériques indiquées sur cette Fiche de Données Techniques sont soumises aux tolérances normales de fabrication.
	Pouvoir couvrant:	Le pouvoir couvrant peut varier en fonction des conditions d'application, la complexité géométrique de la structure, les conditions météorologiques, etc.
	Extraits secs:	Le pourcentage d'extraits secs indiqué dans cette Fiche de Données Techniques est le pourcentage de couche sèche à partir d'une couche mouillée donnée dans les conditions et au taux de recouvrement spécifiés par la méthode standard Chugoku correspondant à la méthode ASTM D2697.
	Délai de recouvrement:	Les intervalles indiqués présument que la préparation est conforme aux bonnes pratiques de peinture.
	Temps de séchage dur:	La durée requise pour permettre de marcher sur le produit sans occasionner de dommages. Le temps requis pour obtenir une résistance mécanique totale est plus long.
	VOC (Volatiles):	Quantité théorique de composant organique volatile en g/l.

Limite de responsabilité: Les données, spécifications, instructions et recommandations indiquées dans cette feuille de données sont les résultats de tests ou d'expériences réalisées dans des conditions contrôlées ou spécialement définies. Leur précision, totalité ou conformité dans les conditions effectives de toute utilisation prévue, ne sont pas garanties et doivent être déterminées par l'utilisateur. Les données du produit peuvent être modifiées sans préavis et automatiquement invalidées deux ans après leur publication. Toutes procédures légales concernant Chugoku Paints B.V. seront soumises aux dispositions des 'Uniform Terms of Sale and Delivery', (Conditions uniformes de vente et de fourniture) de Chugoku Paints B.V. telles qu'elles ont été déposées sous leur dernière forme auprès de la District Court (Tribunal d'instance) de Rotterdam et qui seront mises à dispositions sans frais sur simple demande. Chugoku Paints B.V. rejette expressément l'applicabilité de toutes Conditions Générales que ses parties contractuelles pourraient invoquer. Juridiction exclusive: Tribunal compétent de Rotterdam. L'inspecteur s'engage dans la mesure de ses compétences, à apporter son assistance pour l'application des produits fournis par Chugoku Paints B.V. uniquement en apportant ses conseils en ce qui concerne l'application sur site. L'inspecteur s'engage à réaliser le projet de manière consciencieuse, mais Chugoku et/ou l'inspecteur n'accepteront aucune responsabilité, directe ou indirecte, si les résultats du projet ne sont pas ceux attendus. Quelles que soient les circonstances, la responsabilité de l'exécution du projet reste celle de l'Acheteur. Tous conseils et/ou assistance de l'inspecteur seront fournis sous la responsabilité (ultime) de l'acheteur, et de plus soumis aux 'Uniform Terms of Sale and Delivery', de Chugoku Paints B.V. Même en cas de dommages ou de délais causés par une erreur ou négligence de la part de Chugoku et/ou l'inspecteur, celle-ci n'entraînera aucune responsabilité quelle qu'elle soit de Chugoku ou de l'inspecteur. Toute responsabilité de Chugoku ou de l'inspecteur en cas de dommages indirects est explicitement exclue.

Certains produits ont été spécialement modifiés afin de s'adapter aux exigences spécifiques européennes en fonctions des règlements et lois locales, nationales ou des directives européennes. Il en résulte que certaines données des fiches techniques européennes peuvent différer de celles contenues dans la fiche technique originale japonaise.