

SABA, a strong bond

Colles en solution

Mastics MSP

Colles de dispersion

Mastics à la silicone

Revêtements mousse

Colles à fusion

Produits à la résine
époxy

Produits PU

Polysulfures

Produits d'apprêt

Produits de nettoyage

Description

SABA Sealer Field produit de bouchage élastique à deux composants à base de polysulfure-polymère. SABA Sealer Field convient particulièrement pour le bouchage des joints de dilatation et traits de scie dans les surfaces en béton, pistes d'atterrissage et constructions routières

Directives

- European Technical Approval (ETA-07/0050)
- Résistance aux carburants comme kérosène
- Résistance aux Jet blast
- Conforme à l'homologation BRL2825
- Rapport Prüfbericht P2159-2 du Polymer Institut à Florsheim-Wicker
- Komo Productcertificaat nr. K21553/01
- Homologation UE selon EN14188-2 classe A,B,C et D

Application

Rapport de mélange : ajouter 6 % (en poids) de comp. B à 100 % (en poids) de composant A. Voir description de système

Données techniques

	Comp. A	comp. B
Base	: polysulfure	peroxyde anorg.
Couleur	: noir, gris	gris foncé
Consistance	: env. 13-22 Pa.s	env. 20-45 Pa.s
Densité	: env. 1730 kg/m ³	env. 1745 kg/m ³
Matière sèche	: env. 100%	env. 100%
Solvants	: néant	néant
Durée de polymérisation	: 24 à 48 hrs à 23°C et 75% d'HR.	
Dureté en Shore A	: 20° - 25°	
Déformation maximale	: 25% de la largeur du joint	
Temps d'utilisation	: env. 1 heure à 23°C et 75% d'HR.	
Moment d'élasticité à 100%	: env. 0,30 N/mm ²	
Elasticité en cas de rupture	: env. 300%	
Rupture en cas de traction	: env. 0,5 N/mm ²	
Puissance de rebond	: env. 90%	
Rétrécissement	: néant	
Temp. d'application	: minimum + 5°C	
Temp. de stockage	: minimum + 5°C, maximum + 35°C	
Résistance thermique	: de - 50°C à + 120°C	
Conservation	: 18 mois en emballage fermé (A et B)	

Livraison

Emballage	kit	baril	kit	baril
Capacité	2½ litres	60 litres	2½ litres	60 litres
	7½ litres	200 litres	7½ litres	200 litres

Couleur	Noir	Gris
Num. d'article	100393	100394

Conseils de sécurité

Voir brochure d'information correspondante



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postbus 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Nederland, Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 653207, E-mail info@saba.nl, Internet www.saba.nl

Nos conseils et nos instructions d'utilisation sont basés sur notre niveau de connaissance actuel. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les conclusions ou les recommandations qui pourraient en résulter. C'est aux acheteurs et/ou utilisateurs de nos produits de s'assurer que nos produits répondent bien à leurs exigences. Nous appliquons les conditions générales de vente et de livraison de l'Association Néerlandaise des Fabricants de Caoutchouc et de Produits synthétiques du 1er février 1992. Version 200509